



چسب فوری (موکت)

نحوه استفاده

- بمنظور اخذ بهترین نتیجه ابتدا سطوح را کاملاً خشک و تمیز نمایید.
- چسب را بوسیله یک قلم روی سطح بمالید.
- به مدت 10-30 دقیقه در همان حال بگذارید تا حلال هایش تبخیر شوند.
- سطوح را روی همدیگر قرار دهید و بچسبانید.
- بعد از چسباندن دو رویه بهم، از چکش لاستیکی استفاده شود.

انبار داری

در ظرف در بسته و درجه حرارت 5 - 30 درجه سانتیگراد بمدت 12 ماه میباید

رعایت موارد ایمنی و بهداشتی

چسب باید دور از شعله و جرقه نگهداری شود. در محیط کار تهویه و هواکش مناسب و به هنگام کاربرد از دستکش و ماسک استفاده شود و در صورت تماس با پوست و چشم با آب شسته شود. به ننگام آتش سوزی از کف - گاز CO₂ - پودر برای اطفاء حریق استفاده گردد.

بسته بندی

تعداد در کارتن	بسته بندی
60	ربعی
24	1 لیتری
6	گالن کتابی
حلب	حلب
تعداد در کارتن	بسته بندی
72	50 سی سی
60	ربعی

شرکت تولیدی صنایع شیمیایی ممتاز بل گستر (سهامی خاص)

آدرس: خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم، پلاک 5، ساختمان دلتا
کدپستی: ۱۵۱۴۶۱۳۵۱۱، تلفکس: ۸۸۷۳۹۷۷۷ - ۸۸۷۳۹۷۷۱ - ۸۸۷۳۹۹۰۷



مشخصات فنی

ویسکوزیته در 23°C	25 ± 5 پواز
قدرت چسبندگی	4 - 5 نیوتن بر سانتیمتر مربع
نقطه اشتعال	بالتر از صفر درجه سانتیگراد
درصد مواد جامد	$2 \pm 25\%$